


# Ecopelle plus



**fm** Büromöbel

Stoffmuster für fm Loungemöbel calesita

Stand: 01/2023



807



808



809



810



811




812



813



814



815




816



817



819



820

# Ecopelle plus

## Stoffmuster für fm Loungemöbel calesita

### Zusammensetzung:

66% PVC / 17% PES / 17% COT

### Gewicht:

EN ISO 2286-P.2° ..... 750g/m<sup>2</sup> +/- 5%

### Dicke:

EN ISO 2286-P.3° ..... 1,15 mm +/- 0,1%

### Zugfestigkeit:

N/5cm

EN ISO 1421 ..... 700/1100

### Bruchdehnung:

EN ISO 1421 ..... 15/20%

### Lichtechtheit:

(Blaumaßstabe)

EN ISO 105-B02 ..... 7

### Scheuerfestigkeit:

(Zyklen) Martindale

BS5690 ..... 15.000

### Reißfestigkeit:

N

EN ISO 4674-1.B ..... 40/50

### Schälfestigkeit:

N/5cm

EN ISO 2411 ..... 30

### Feuersicherheit:

erfüllt mit FMVSS 302 - ISO 3795

UNI 9175

Material für Möbel Klasse 1IM

### Schadstoffe:

Frei von: COL - AZO - FCKW - PCB

Formaldehyd und anderen

Schadstoffen

### Reinigung:

Abwaschbar mit milder Seife

und Wasser

fm Büromöbel GmbH  
Glaßdorfer Str. 24  
26219 Bösel - Deutschland  
Tel.: +49 - 4494 - 92 50 - 0  
[www.fm-bueromoebel.de](http://www.fm-bueromoebel.de)  
[info@fm-bueromoebel.de](mailto:info@fm-bueromoebel.de)

fm Büromöbel Österreich GmbH  
Stelzhamerstr. 25  
4843 Ampflwang - Österreich  
Tel.: +43 - 7675 - 38 155  
[www.fm-bueromoebel.at](http://www.fm-bueromoebel.at)  
[info@fm-bueromoebel.at](mailto:info@fm-bueromoebel.at)